

CREFIX Dosieranlagen

Einstellungen



Wasser in Litern:	Dosierung in ml:			Crefix gold:	
	500 ml	350 ml	250 ml	100 ml	50 ml
12 Liter	4,20 %	2,90 %	2,10 %	0,80 %	0,40 %
13 Liter	3,90 %	2,70 %	1,90%	0,75 %	0,40 %
14 Liter	3,60 %	2,50 %	1,80 %	0,70 %	0,35 %
15 Liter	3,40 %	2,30 %	1,70 %	0,65 %	0,35 %
16 Liter	3,10 %	2,20 %	1,60 %	0,60 %	0,30 %
17 Liter	3,00 %	2,10 %	1,50 %	0,55 %	0,30 %
18 Liter	2,80 %	2,00 %	1,40 %	0,55 %	0,30 %
19 Liter	2,60 %	1,90 %	1,30 %	0,50 %	0,25 %
20 Liter	2,50 %	1,80 %	1,30 %	0,50 %	0,25 %
21 Liter	2,40 %	1,70 %	1,20 %	0,50 %	0,25 %
22 Liter	2,30 %	1,60 %	1,10 %	0,45 %	0,25 %
23 Liter	2,20 %	1,50 %	1,10 %	0,45 %	0,25 %
24 Liter	2,10 %	1,50 %	1,10 %	0,40 %	0,20 %
25 Liter	2,00 %	1,40 %	1,00 %	0,40 %	0,20 %

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Estrichstärken von 40-60mm bei unbeheizten und 60-80mm bei beheizten Estrichkonstruktionen, einem Kesselinhalt von 200 Litern und 50Kg Zement. Bei davon abweichenden Werten kontaktieren Sie bitte Ihren Crefix Berater.

Beschleunigung	7-10 Tage	11-14 Tage	15-28 Tage
Crefix Green:	500 ml	350 ml	250 ml

Crefix Vertriebs GmbH

TELEFON: +43 (0)4782 32 50 1 // E-MAIL: office@crefix-gmbh.at // www.crefix-gmbh.at // A-9821 Obervellach 129

Unsere Angaben basieren auf unseren derzeitigen Erfahrungen im Estrichleger-Handwerk. Somit können wir die einwandfreie und gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Für die von Ihnen ausgeführte Arbeit können wir keine Haftung übernehmen da durch unterschiedliche Verlegetechniken, Bauausführungen und Baustellenverhältnisse keine rechtliche Haftung abgeleitet werden kann. Die Wirkungsweise aller Crefix Produkte ist maßgeblich durch Sand und Zement Qualität (auch Zementdosierung) bestimmt. Die Pflichtprüfung zur Normenkonformität sind vom Estrichbetrieb durchzuführen. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes (Stand März 2023) verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.